

CERONTE

Pinturas - Morteros



10 y 20 litros.

MPL - 310

FLEXIGUM FACHADAS EXTERIOR. SEMI-MATE. ELASTOMÉRICO

Usos: Fachadas, hormigón, ladrillo y otros materiales de construcción.

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento acrílico elastomérico de altas prestaciones, resistente a hongos y algas. Proporciona una protección excepcional para frentes y muros contra los agentes medio-ambientales. Especialmente indicado para fachadas de hormigón, mortero, ladrillo y otros materiales de construcción. Su alta elasticidad permite cubrir fisuras de hasta 1 mm y mantener la continuidad de la película, incluso en superficies con diferentes coeficientes de dilatación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar una primera mano MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE®, diluido según las instrucciones.

Para resultados óptimos, aplicar dos manos del producto, dejando 4 horas de secado entre capas a 20°C, con una dilución máxima de 5-10% de agua.

Superficies nuevas: Dejar curar al menos 3 meses antes de pintar, o tratar con una solución de ácido muriático y agua en partes iguales. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es crucial que la superficie esté libre de alcalinidad. Lijar bien, eliminar el polvo y aplicar una mano de MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE®. Rellenar imperfecciones con MPL-110 ENDUIDO PLÁSTICO CERONTE®.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: Máximo 10% de agua.

Rendimiento: 8 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción y el color de la superficie.

Secado: 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 4 horas.

Aplicación: Pínel, rodillo o airless.

Estado físico: Cremoso.

Aspecto: Untuoso.

Color: Blanco.

Acabado: Semi mate.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que esto podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.