

CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



TÉCNICOS

ADHESIVO PISO SOBRE PISO

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Adhesivo cementicio modificado con resinas en polvo, su formulación permite una excelente adherencia incluso sobre superficies lisas o recubrimientos existentes, en interiores o exteriores.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Adhiere sobre superficies de baja, media o alta absorción.
- Apto para colocación sobre pisos cerámicos existentes.
- Excelente tiempo abierto de trabajo.
- Óptimo comportamiento en áreas de tránsito intenso.
- Consistencia cremosa y fácil de aplicar.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Indicado para la instalación de:

- Porcelanato en pisos y muros.
- Cerámicos, mármol o granito.
- Pisos sometidos a tránsito intenso.
- Colocaciones sobre concreto curado, revoques cementicios, yeso o paneles prefabricados.
- Aplicación piso sobre piso en interiores.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco y libre de polvo, grasa, cera, pintura, aceites o cualquier agente contaminante. Para garantizar máxima adherencia, limpiar mecánicamente si hay restos de recubrimientos anteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregar 6,75 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg en un recipiente adecuado. Incorporar el polvo gradualmente y

mezclar con batidor mecánico de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Vida útil de la mezcla: 45 minutos.

APLICACIÓN

1. Extender el adhesivo con llana dentada, cubriendo solo el área que se pueda trabajar en 30 minutos.
2. Realizar surcos con la llana en ángulo recto.
3. Colocar las piezas con movimiento de giro y presión.
4. Golpear con mazo de goma para asegurar contacto total.
5. Nivelar correctamente.
6. Dejar secar 24 h antes del junteo.
7. Utilizar CERONTE® PASTINA IMPERMEABLE para el sellado de juntas.

Herramientas sugeridas: Llana dentada 1/4", 3/8" o 1/2"

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado inicial para junteo: 24 horas.

Curado total: 30 días.

Tiempo abierto: 50 minutos (variable según condiciones ambientales).

Rendimiento aproximado por bolsa (según llana utilizada): Llana 1/4": 7,5-9 m². Llana 3/8": 6-6,75 m². Llana 1/2": 3-4,5 m².

Recomendaciones de aplicación: Temperatura de aplicación entre 5°C y 30°C. No aplicar con riesgo de lluvias, heladas ni bajo sol directo. Evitar exposición a viento fuerte durante el fraguado. Respetar estrictamente la proporción de agua indicada.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco, en su envase original.

Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.