

CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



TÉCNICOS

REVOQUE ANTISALITRE

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mortero monocomponente en polvo, formulado a base de cementos modificados y aditivos específicos, diseñado para la prevención y corrección de patologías vinculadas a la eflorescencia salina (salitre) en sustratos verticales. Actúa como barrera física frente a la migración de humedad por capilaridad.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Previene la aparición de eflorescencias.
- Bloquea el ascenso de humedad por capilaridad.
- Excelente dureza estructural final.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Indicado para la recuperación o protección de superficies con presencia o riesgo de eflorescencia. Se aplica directamente sobre el sustrato portante (mampostería, ladrillo, bloque) con espesores de entre 3 mm y 1 cm.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Modo preventivo: Aplique sobre el soporte estructural expuesto (sin revoque ni selladores) asegurando una superficie firme, limpia, sin partículas sueltas ni agentes que comprometan la adherencia. Ejecutar una capa uniforme de 3 mm de espesor. Finalizar con CERONTE® REVOQUE 3 EN 1.

Modo correctivo: Retire completamente el revoque deteriorado (grueso y fino) hasta alcanzar el soporte original. Aplicar una capa de CERONTE® REVOQUE ANTISALITRE de 3 mm, asegurando una cobertura total de la superficie afectada. Terminar con CERONTE® REVOQUE 3 EN 1.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 6 litros de agua limpia por cada bolsa de 30 kg de producto, utilizando un mezclador mecánico de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: Al tacto 12 hs. Curado total 30 días.

Rendimiento: 10 m² por bolsa (espesor promedio de 3 mm).

Almacenamiento: Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Temperatura de trabajo de entre 5 °C y 30 °C. No aplicar con riesgo de lluvias, heladas ni en presencia de vientos intensos. Evitar la exposición directa al sol durante la aplicación. No aplicar sobre soportes húmedos o muros en sistemas de construcción en seco.