

CERONTE

Pinturas - Morteros



PPL - 410

DEMARCACIÓN VIAL

100% ACRÍLICA. SIN SOLVENTES. DILUCIÓN AL AGUA

Usos: Para corredores viales, estacionamientos, entre otros.

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PPintura acrílica diseñada para recubrimientos de alto tránsito, ofreciendo gran resistencia a la abrasión del tráfico vehicular y peatonal, así como a la intemperie. De secado rápido y fácil aplicación, proporciona alta visibilidad y larga duración. No contiene plomo ni solventes tóxicos, siendo una opción segura y ecológica.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada).

Se recomienda aplicar una primera mano MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE®.

Para resultados óptimos, aplicar dos manos de PPL-410 DEMARCACIÓN VIAL CERONTE®, dejando 4 horas de secado entre capas a 20°C, con una dilución máxima de 5-10% de agua.

Superficies nuevas: Dejar curar al menos 3 meses antes de pintar, o tratar con una solución de ácido muriático y agua en partes iguales. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es crucial que la superficie esté libre de alcalinidad. Lijar bien, eliminar el polvo y aplicar una mano de MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE®.

Para acabado reflectivo: Se pueden espolvorear micro-

esferas de vidrio sobre la película húmeda según lo requerido.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: Máximo 10% de agua.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie.

Secado: 24 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 4 horas.

Aplicación: Brocha, pincel o airless.

Estado físico: Cremoso.

Aspecto: Untuoso.

Color: Blanco.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que esto podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.